

# FIBRANxps INCLINE 2,00 %



## POPIS:

FIBRANxps INCLINE 2,00 % sú tepelno izolačné spádové klíny so sklonom 2% vyrobené z extrudovaného polystyrénu. Dosky majú rovnú hranu.

## APLIKÁCIE:

Spádové tepelnoizolačné dosky FIBRANxps INCLINE sa používajú pre sklon na plochých strechách a efektívne odvádzanie vody. Lhké dosky:

- poskytujú požadovaný spád povrchu pre spoľahlivý odvod vody
- redukujú zaťaženie strechy
- redukujú výšku použitých vrstiev
- zlepšujú tepelnú účinnosť plochých striech tak ako aj: obrátené ploché strechy ploché strechy terasy balkóny a lodžie

## KVALITA:

Produkty sú testované v súlade s normami:

- EN 13164,
- EN 13501-1,
- EN ISO 11925-2:2002.



v nasledujúcich poverených laboratóriách a inštitútoch: ZAG Ljubljana, FIW München, DIBt Berlin, IFBP Hannover, IMS Belehrad, IMK Sarajevo.

## System posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebného výrobku AVCP - systém3

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- FIBRANxps je vyrábaný z ekologických nadúvadiel
- HFC free
- Hexabromocyclododecane free – HBCDD free
- GWP < 5
- ODP = 0
- 100% recyklovateľný



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

### XPS - EN 13164 - T3 - TR600 - CS(10Y)<sup>(1)</sup> - DS(70,90) - DLT(2)5 - WL(T)1,5 - MU50

typ dosky [-]	hrúbka [mm]	dosky v balení [kusy]	množstvo v balíku [m <sup>2</sup> ]	tepelná vodivosť $\lambda_D$ [W/mK]	(1) deklarovaná pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii * CS(10Y) [kPa]
Typ 0	10 - 20	6	4,32	0,035	300
Typ A	20 - 32	6	4,32	0,035	300
Typ B	32 - 44	6	4,32	0,035	300
Typ C	44 - 56	6	4,32	0,035	300
Typ D	56 - 68	6	4,32	0,035	300
Typ E	68 - 80	6	4,32	0,035	300

Standardné sklony 1,67% a 2,00%. Dostupné sklony: 0,67%, 0,84%, 1,00%, 1,34%, 2,34%, 2,67% v 3,00%.

Dostupná pevnosť v tlaku na požiadanie: 500 a 700 kPa

- Modul pružnosti v tlaku E: **15 MPa**
- požiarne klasifikácia: **E**
- hraničná teplota použitia: **od -50°C do +75°C**
- lineárny súčiniteľ tepelnej rozťažnosti  $\alpha$ : **0,075 mm/mK**
- rozmery (šírka x dĺžka): **600 x 1200 mm** - sklon dosky

## STANOVENÝ KÓD PODĽA NORMY EN 13164:

XPS	-	skrátene označenie pre EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
EN 13164	-	číslo európskej normy pre tepelnoizolačné výrobky z extrudovaného polystyrénu
Ti	-	deklarovaná úroveň tolerancie hrúbky
CS(10Y)	-	deklarovaná pevnosť v tlaku pri 10% deformácii
TR	-	deklarován stupeň pevnosti v ťahu kolmo na povrch
DS(70,90)	-	deklarovaná rozmerová stabilita pri špecifikovaných teplotných a vlhkostných podmienkach
DLT(i)5	-	deklarován stupeň deformácie pod určitým zaťažením tlakom a teplotou
WL(T)i	-	deklarován stupeň dlhodobej nasiakavosti vody pri ponorení
WD(V)i	-	deklarován stupeň dlhodobej nasiakavosti vody pri difúzii
MUi	-	deklarován faktor súčiniteľ odporu difúzie vodnej pary
FTCDi	-	deklarovaná miera odolnosti voči zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom
CC (i <sub>1</sub> /i <sub>2</sub> /Y) $\sigma_c$	-	dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie < 2 %

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

Tepelnoizolačné dosky FIBRANxps sú odolné proti pôsobeniu mrazu, dažďu, snehu, avšak nie sú odolné voči dlhodobému pôsobeniu UV žiarenia (priamemu slnku), preto doporučujeme odstrániť obalovú fóliu z výrobkov FIBRANxps až tesne pred montážou. S tepelnoizolačnými doskami treba narábať starostlivo a pozorne. Napriek tomu, že je to jedna z najtvrdších tepelných izolácií, môže pri kontakte s tvrdšími predmetmi alebo povrchmi dôjsť k deformácii alebo mechanickému poškodeniu. V prípade, že dosky FIBRANxps už nie sú zabalené v originálnej fólii, treba ich v čo najkratšom možnom čase vhodne uskladniť. Dosky FIBRANxps majú maximálnu teplotu použitia 75°C. Ak sú dosky uskladnené na voľnom priestranstve, kde sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu, alebo sú len zakryté tmavou fóliou, môže dôjsť k deformácii, ktorá je dôsledkom veľmi vysokej teploty. Izolačný materiál FIBRANxps nesmie prísť do styku s niektorými rozpúšťadlami, ako napríklad benzín, deht, kyselina mravčia a pod., plynmi, ako sú metan, etan, propan, butan... Pri použití lepidiel doporučujeme overiť si odolnosť materiálu na lepidlo. V prípade potreby sa poraďte s našim technickým oddelením. Izolačný materiál FIBRANxps je len čiastočne odolný na látky ako sú nafta, polivová nafta, parafín, fenol, maste a oleje, čo znamená, že pri dlhšom pôsobení uvedených látok prichádza ku zmene vzhľadu resp. štruktúry povrchu. Izolačný materiál FIBRANxps je odolný voči bitumenu, vápnu, cementu, sadre, morskej vode, lúhom, väčšine kyselín, anorganickým plynom, alkoholu, silikónu... V prípade pochybností vám doporučujeme najprv urobiť test odolnosti.

### MONTÁŽ

Pri montáži treba dodržiavať projekt. Dosky FIBRANxps ukladáme na rovný a čistý povrch. Rozmery dosky prispôbíme povrchu jednoduchým narezaním s ostrým nožom, pilou alebo rozpáleným drôtom. Väčšina výrobkov FIBRANxps má hrany dosky zakončené polodrážkou, (L rez), alebo perodrážkou (D rez). Dosky sa obvyčajne ukladajú v jednej alebo dvoch vrstvách. Dosky s rovným (I) rezom doporučujeme ukladať v dvoch vrstvách, aby nedošlo ku vzniku tepelných mostov. Pri montáži dosiek FIBRANxps je zakázané používať priamy oheň. V prípade montáže na hydroizoláciu stien pivníc (steny pod zemou), sa FIBRANxps pripevnia lepiacimi vankúšikmi FIBRANstick z butylovej gummy. V prípade vysokej hladiny spodnej vody sa celý povrch dosky prilepí napr. z bitumenovým lepidlom. Pri montáži tepelnej izolácie FIBRANxps na väčší povrch, predovšetkým na plochých strechách, treba brať do úvahy dilatáciu vplyvom tepelných zmien. Doporučujeme zhotovenie dilatačných pásov z minerálnej vlny, ktoré by mali byť plánované už v projekte. Poznámka: Prierezy a zloženia konštrukcií v našich brožúrkach sú schematické, musia sa prispôbiť každému projektu zvlášť.

### OCHRANA PRI PRÁCI

Počas rezania materiálu XPS pilou alebo odporovým drôtom v uzavretých priestoroch doporučujeme chrániť dýchacie cesty a nosiť ochrannú masku a okuliare.